



富维薄膜（山东）有限公司

FUWEI FILMS (SHANDONG) CO.,LTD

聚酯薄膜检验报告单 REPORT OF QUALITY

客户 (CUSTOMER): 山东顺展 Shandong Shunzhan

型号 (TYPE):

FC502

生产时间 (PRO. DA.): 2026/3/12

检验时间 (TEST DA.):

2026/3/12

质检 (TESTER): 01

审核 (SIGNATURE):

MGY

性能 PROPERTY		测试方法 TEST METHOD	技术指标 TECH. INDICATOR	单位 UNIT	测试值 VALUE
外观		目测	无明显裂纹、松弛、褶皱、瑕疵、杂质等任何影响适用性的缺陷。	-	合格
APPEARANCE		Visual Inspection	No obvious cracks, slackness, wrinkles, dents, foreign matter or other defects affecting usability	-	Pass
平均厚度 AVERAGE THICKNESS		GB/T6672-2001	12±0.24	μm	12.24
厚度偏差 THICKNESS DEVIATION			±5	%	1.25/+2.92
宽度偏差 WIDTH DEVIATION		GB/T6673-2001	0~+2	mm	0
拉伸强度 TENSILE STRENGTH	MD TD	GB/T1040.3-2006	≥180 ≥200	MPa	221 264
弹性模量 MODULUS	MD TD	GB/T1040.3-2006	≥4000 ≥4500	MPa	4293 4966
断裂伸长率 ELONGATION	MD TD	GB/T1040.3-2006	≥100 ≥90	%	167 126
热收缩率 HEAT SHRINKAGE	MD TD	GB/T16958-2008	≤2.0 ≤0.5	%	1.18 0.00
雾度 HAZE		GB/T2410-2008	≤4.0	%	3.58
光泽度(45°) GLOSS		GB/T8807-1988	≥120	--	125.5
摩擦系数 (内面/外面) C.O.F(IN/OUT)	μs/μk	GB/T10006-2021	≤0.65/0.55	--	0.52/0.47
润湿张力 WETTING TENSION	电晕面 Corona Side 功能面 Functional Side	GB/T14216-2008	≥48 40~44	mN/m	50 44
检验依据 TEST STANDARD		GB/T16958-2008、顾客要求 GB/T16958-2008, Customer Requirements			
检验结论 TEST CONCLUSION		优等 Premium Grade			
特点 FEATURES		韧性好, 耐拉伸, 不易断裂与变形, 尺寸稳定性强, 耐高温 Good toughness, high tensile strength, resistant to breakage & deformation, excellent dimensional stability, heat-resistant.			
应用 APPLICATION		主要用于食品、药品、化妆品包装膜和复合包装袋。 Used for packaging films and composite bags for food, pharmaceuticals and cosmetics.			